


## SPECIFICHE TECNICHE FASCETTE REALIZZATE CON MATERIALI SPECIALI

EN Technical specifications of ties produced with special materials FR Spécifications techniques des colliers réalisés avec des matériaux spéciaux  
ES Especificaciones técnicas de bridas realizadas con materiales especiales DE Technische Vorschriften der Kabelbinder, die mit speziellem Material erzeugt wurden PT Especificações técnicas das abraçadeiras realizadas com materiais especiais.







### Fascetta in Nylon rilevabile al Metal Detector / Nylon Tie readable by Metal Detectors / Collier en Nylon détectable par un Détecteur de Métal / Brida de Nylon detectable con el Detector de Metales / Nylonschelle, die durch den Metal Detector erfasst wird / Abraçadeira em Nylon identificável pelo Detetor de Metais



IT Sono indicate nelle applicazioni dell'industria alimentare, farmaceutica e chimica; utilizzi nei quali, per motivi di sicurezza, gli eventuali frammenti di fascetta, andati a disperdersi tra i prodotti, devono essere rilevabili da un metal detector EN They are recommended in the food, pharmaceutical and chemical industry; in these applications, for safety reasons it is important that possible fragments of these ties, lost among products, must be able to be located by means of a metal detector FR Ils sont destinés aux applications de l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique pour lesquelles, pour des motifs de sécurité, les éventuels fragments de collier qui se seraient dispersés dans les produits doivent être détectables par un détecteur de métal ES Están indicadas para aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y química; usos en los que, por motivos de seguridad, los fragmentos de brida, que pueden perderse entre los productos, deben detectarse con un detector de metales DE Sie sind für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, Pharmazie und Chemie geeignet. In diesen Fällen müssen eventuelle Schellenteile aus Sicherheitsgründen durch einen Metal Detector in den Produkten auffindbar sein PT São indicadas para as aplicações na indústria alimentar, farmacêutica e química, aplicações nas quais, por motivos de segurança, os eventuais fragmentos de abraçadeira, perdidos entre os produtos, devem ser localizados por um detetor de metal.








DE Sie sind für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, Pharmazie und Chemie geeignet. In diesen Fällen müssen eventuelle Schellenteile aus Sicherheitsgründen durch einen Metal Detector in den Produkten auffindbar sein PT São indicadas para as aplicações na indústria alimentar, farmacêutica e química, aplicações nas quais, por motivos de segurança, os eventuais fragmentos de abraçadeira, perdidos entre os produtos, devem ser localizados por um detetor de metal.

	Metodo / Method / Methode / Método / Methode / Método SAPISELCO	U.M.	2,5	3,5	4,5	6	7,5	9	12,5
	MAF / 06	daN	8 - 15	16 - 25	20 - 35	35 - 45	50 - 70	70 - 90	100 - 120
	MAF / 02-b	°C	-5, 0						
	MAF / 03	°C	-40	-40	-25	-25	-25	-25	-25
	MAF / 08	sec.	<5						
	-	°C	65						
	MAF / 05	-	HB						

## Fascette Speciali Autoestinguenti V0 / Special Self-Extinguishing cable ties V0 / Colliers Speciaux Extinguibles V0 / Bridas Especiales Autoextinguibles V0 / Selbst Löschende Kabelbinder V-0 / Abraçadeiras Especiais Auto-Extinguíveis V0

**IT** Caratteristica tipica: ignifughe (UL 94: V0) **EN** Typical characteristic: fireproof (UL 94: V0) **FR** Caractéristique typique: extingnibles (UL 94: V0) **ES** Característica típica: ignífugas (UL 94: V0) **DE** Typisches Merkmal: Feuer beständig (UL 94: V0) **PT** Característica típica: Ignífugas (UL 94: V0).








	Metodo / Method / Methode / Método / Methode / Método SAPISELCO	U.M.	2,5	3,5	4,5	6	7,5	9	12,5
	MAF / 06	daN	7 - 13,5	14 - 20	17,5 - 28	32 - 40	43 - 72	64 - 80	90 - 100
	MAF / 02-b	°C	-6, 0						
	MAF / 03	°C	-5						
	MAF / 08	sec.	<5	5	10	20	20	20	30
	MAF / 05	-	V0						

## Fascette Speciali UV Resistenti Tipo UV - V2 / Special Thermoresistant UV Cable Ties - Type UV - V2 / Colliers Speciaux Résistants UV - Série UV - V2 / Bridas Especiales UV Resistentes Tipo UV - V2 / UV - V2 Stabilisierten Kabelbinder / Abraçadeiras Especiais Resistentes Aos Raios Ultravioletas Tipo UV - V2


**IT** Caratteristica tipica: resistenza elevata ai raggi UV. Autoestinguenza. Minore flessibilità del tipo HB **EN** Typical characteristic: high UV rays resistance, self extinguishing material less flexible material comparing UV-HB **FR** Caractéristique typique: résistance haute aux rayons UV. Autoextinguibles. Minore flexibilité que la série HB **ES** Característica típica: elevada resistencia a los rayos UV, Autoextinguibilidad. Meno flexible del tipo HB **DE** Typisches Merkmal: hoch UV-Stabilisierte Beständigkeit Selbstlöschung nicht so flexibel wie HB Typ **PT** Característica típica: resistência elevada aos raios ultravioletas. Auto-extinguível. Menor flexibilidade que o tipo HB.








	Metodo / Method / Methode / Método / Methode / Método SAPISELCO	U.M.	2,5	3,5	4,5	6	7,5	9	12,5
	MAF / 06	daN	9 - 17	18 - 25	22 - 35	40 - 50	54 - 90	80 - 100	115 - 135
	MAF / 02-b	°C	-10, -2						
	MAF / 03	°C	-25	-25	-15	-15	-15	-15	-15
	MAF / 08	sec.	<5	5	10	20	20	20	30
	MAF / 05	-	V2						

## Fascette Speciali UV Resistenti Tipo UV - HB / Special UV Resistant Cable Ties UV - HB / Colliers Speciaux Résistants UV - Série UV - HB / Bridas Especiales Uv Resistentes Tipo UV - HB / UV-Stabilisierten Kabelbinder Typ UV - HB / Abraçadeiras Especiais Resistentes Aos Raios Ultravioletas Tipo UV - HB

**IT** Caratteristica tipica: resistenza elevata ai raggi UV e al freddo **EN** Typical characteristic: high UV rays and cold temperature resistance **FR** Caractéristique typique: résistance haute aux rayons UV et au froid **ES** Característica típica: elevada resistencia a los rayos UV y al frío **DE** Typisches Merkmal: hoch UV-Stabilisierte Beständigkeit und gute Kältebeständigkeit **PT** Característica típica: resistência elevada aos raios ultravioletas e ao frio.








	Metodo / Method / Methode / Método / Methode / Método SAPISELCO	U.M.	2,5	3,5	4,5	6	7,5	9	12,5
	MAF / 06	daN	8 - 15	16 - 22	20 - 30	35 - 45	50 - 80	70 - 90	105 - 120
	MAF / 02-b	°C	-12, -8						
	MAF / 03	°C	-40	-25	-15	-15	-25	-25	-25
	MAF / 08	sec.	<5						
	MAF / 05	-	HB						

## Fascette In Polipropilene / Polypropilene Cable ties / Colliers En Polypropilene / Bridas En Polipropileno / Polypropylen Kabelbinder / Abraçadeiras Em Polipropileno

**IT** Caratteristica tipica: elevata resistenza agli acidi **EN** Typical characteristic: high acid resistance **FR** Caractéristique typique: aute résistance aux acides **ES** Característica típica: elevada resistencia a los ácidos **DE** Typisches Merkmal: hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, insbesondere gegen Säuren **PT** Característica típica: elevada resistência aos ácidos.








	Metodo / Method / Methode / Método / Methode / Método SAPISELCO	U.M.	2,5	3,5	4,5	6	7,5	9	12,5
	MAF / 06	daN	4,5 - 8,5	9 - 16	11 - 25	20 - 30	27 - 50	40 - 60	57 - 80
	MAF / 02-b	°C	0, 23						
	MAF / 03	°C	-15	-15	-5	-5	-5	-5	-5
	MAF / 08	sec.	<5						
	MAF / 05	-	HB						

## Fascette Colorate / Coloured Cable ties / Colliers Couleur Bridas De Colores / Farbige Kabelbinder / Abraçadeiras Coloridas

**IT** Caratteristica tipica: varietà di colore, come da RAL indicati nel presente catalogo **EN** Typical characteristic: colour change, as per the RAL code indicated in the catalogue **FR** Caractéristique typique: suivant le code RAL indiqué dans notre catalogue **ES** Característica típica: gama de colores según RAL indicados en el catalogo **DE** Typisches Merkmal: Lieferbare Farben, RAL Farben wie im Katalog angegeben **PT** Característica típica: variedade de cores, conforme cores RAL indicadas neste catálogo.









	Metodo / Method / Methode / Método / Methode / Método SAPISELCO	U.M.	2,5	3,5	4,5	6	7,5	9	12,5
	MAF / 06	daN	9 - 17	18 - 25	22 - 35	40 - 50	54 - 90	80 - 100	115 - 135
	MAF / 02-b	°C	-8, -2						
	MAF / 03	°C	-15	-15	-5	-5	-5	-5	-5
	MAF / 08	sec.	<5						
	MAF / 05	-	HB						

## Fascette Speciali Termoresistenti / Special Thermoresistant Cable Ties / Colliers Speciaux Thermorésistants / Bridas Especiales Termoresistentes / Hitzebeständige Kabelbinder / Abraçadeiras Especiais Termoresistentes

**IT** Caratteristica tipica: resistenza in continuo a 125 °C con picchi di 150 °C **EN** Typical characteristic: 125 °C with peaks to 150 °C continuous resistance **FR** Caractéristique typique: résistance continue à 125 °C avec pics de 150 °C **ES** Característica típica: Resistencia hasta 125 °C continuos con picos de 150 °C **DE** Typisches Merkmal: konstant hitzebeständig bis 125 °C mit Spitzenwerten von 150 °C **PT** Característica típica: resistência contínua a 125 °C com picos de 150 °C.



	Metodo / Method / Methode / Método / Methode / Método SAPISELCO	U.M.	2,5	3,5	4,5	6	7,5	9	12,5
	MAF / 06	daN	9 - 17	18 - 25	22 - 35	40 - 50	54 - 90	80 - 100	115 - 135
	MAF / 02-b	°C	-12, -6						
	MAF / 03	°C	-25	-25	-15	-15	-15	-15	-15
	MAF / 08	sec.	<5	5	10	20	20	20	30
	-	°C	120						
	MAF / 05	-	V2						

## Fascette Fosforescenti / Phosphorescent Cable Ties / Colliers Phosphorescents / Bridas Fosforescentes / Phosphoriszierende Kabelbinder / Abraçadeiras Fosforescentes



**IT** Queste fascette sono indicate prevalentemente per utilizzi in ambienti chiusi, ad esempio nei casi di black-out, quando sia necessario tracciare le vie di fuga o indicare elementi di sostegno finalizzati alla sicurezza

**EN** These ties are particularly recommended for use in closed environments, for example in the case of power failures, when escape routes need to be identified or support elements need to be indicated for safety purposes







**FR** Ces colliers sont particulièrement indiqués pour les endroits clos, par exemple en cas de black-out, quand il est nécessaire de tracer des issues de secours ou d'indiquer des éléments de soutien aux fins de la sécurité

**ES** Estas bridas son adecuadas para su utilización en lugares cerrados, por ejemplo en caso de black-out, cuando es necesario marcar las vías de escape o indicar elementos de sostén destinados a la seguridad

**DE** Diese Kabelbinder sind hauptsächlich für Anwendungen in geschlossenen Umgebungen geeignet, zum Beispiel im Falle von Stromausfall, wenn es notwendig ist, Fluchtwege zu verzeichnen oder sicherheitsbezogene Elemente hervorzuheben

**PT** Estas abraçadeiras são indicadas principalmente para a utilização em ambientes fechados, nos casos de black-out, por exemplo, quando é necessário marcar as vias de fuga ou indicar elementos de suporte visando a segurança.



	Metodo / Method / Methode / Método / Methode / Método SAPISELCO	U.M.	2,5	3,5	4,5	6	7,5	9	12,5
	MAF/06	daN	9 - 17	18 - 25	22 - 35	40 - 50	54 - 90	80 - 100	115 - 135
	MAF/02-b	°C	-8, -2						
	MAF/03	°C	-15	-15	-5	-5	-5	-5	-5
	MAF/08	sec.	<5						
	-	°C	85						
	MAF/05	-	HB						